

Scheda tecnica

Fuellfarbe

Pittura per esterno

Caratteristiche e campi di impiego

Fuellfarbe è una pittura con farina di quarzo, a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, ossidi di ferro coloranti, additivi e carbonato di calcio. Il tipo di legante e additivi impiegati conferiscono al prodotto resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, applicabilità, lavorabilità, elasticità, ed aderenza notevoli; l'adozione di pigmenti resistenti alla luce ed agli alcali assicura la stabilità delle tinte anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni solari ed alle intemperie. **Fuellfarbe** è adatto all'impiego su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente.

Norme di impiego e preparazione del supporto

Su superfici nuove

- A. Una mano di TIEFGRUND ALL'ACQUA

Su superfici da ripitturare

- A. Spazzolatura della superficie
- B. Una mano di TIEFGRUND ALL'ACQUA

Su superfici sfarinanti assorbenti e degradate

- A. Rimozione di tutte le parti non perfettamente ancorate e successivo ripristino della superficie
- B. Una mano di ISOLANTE AL SANGAILOLO

N.B. In tutti i casi il fondo deve essere asciutto, sgrassato, pulito e ben fissato.

Applicazione

Dopo la preparazione delle superfici come descritto al punto precedente, applicare a pennello o a rullo di pelo:

- A. una prima mano di Fuellfarbe diluito al 20÷25% con acqua.
- B. una seconda mano di Fuellfarbe diluita al 10÷15% con acqua.

Distanziare le due mani di almeno 8 ore ed applicare in modo uniforme.

Dati tecnici

Peso specifico (Kg/Lt): 1,55 ± 0.05
Temperatura minima filmazione: 5° C
Tempo di essiccazione : Fuori polvere circa 2 ore per ricopertura almeno 8 ore a 20° C e 65% UR

Diluizione

Con acqua dal 10 al 25%.

Consumo

Una corretta applicazione comporta una resa di 2,5 – 5,0 m²/Kg di prodotto applicato

Scheda tecnica

Fuellfarbe

Pittura per esterno

Confezioni

Fuellfarbe è fornito in secchi di plastica da 25 Kg.

Colori

Bianco e tinte da mazzetta.

Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperature comprese tra $+5^{\circ}\text{C}$ e $+35^{\circ}\text{C}$, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze e suggerimenti

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita. Applicare su fondi omogenei, finiti a civile fine, completare la facciata senza soste.

Non applicare su muri assolati ($+35^{\circ}\text{C}$) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto $+5^{\circ}\text{C}$ nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all' 80%.

Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.