

TOPACRYL SEMI - LUCIDO

Scheda tecnica 2021

Dispersione murale per interno ed esterno

Caratteristiche e campi d'impiego

Topacryl semilucido è un'idropittura superlavabile a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, extenders selezionati, additivi atti a conferire ottima filmazione e lavorabilità. Topacryl semilucido è una pittura lavabile microporosa di buon potere coprente che, dato il perfetto rapporto pigmento-cariche-legante consente di ottenere un film uniforme, compatto che non trattiene la polvere. Presenta un aspetto satinato e per questo motivo è indicato per tutti quegli ambienti in cui è necessario disporre di lavabilità e pulizia assoluta.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Su superfici nuove

1. Una mano di TIEFGRUND ALL'ACQUA.

Su superfici da ripitturare

1. Spazzolatura della superficie.
2. B. Una mano di TIEFGRUND ALL'ACQUA.

Su superfici sfarinanti assorbenti e degradate

1. Rimozione di tutte le parti non perfettamente ancorate e successivo ripristino della superficie.
2. Una mano di Isolante al Sangaiolo.

N.B. In tutti i casi il fondo deve essere asciutto, sgrassato, pulito e ben fissato.

Applicazione

Dopo la preparazione delle superfici come descritto al punto precedente, applicare a pennello, a rullo di pelo o a spruzzo :

A. una prima mano di Topacryl semilucido diluito al 10% con acqua.
B. una seconda mano di Topacryl semilucido diluita al 5% con acqua.

Dati tecnici

Peso specifico (Kg/Lt): 1,25 ± 0.05
Temperatura minima filmazione: +5°
Tempo di essiccazione: fuori polvere circa 1 ora per ricopertura almeno 4 ore a 20° C e 65% UR

Diluizione

Con acqua dal 5 al 10%.

Consumo

Una corretta applicazione comporta una resa di 6 - 8 m²/Kg di prodotto applicato.

Confezioni

Topacryl semilucido è fornito in secchi di plastica da 20 Kg.

Colori

Bianco sempre disponibile.
Altri colori su richiesta.

Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperature comprese tra i + 5°C e + 35°C, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze e suggerimenti

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Si suggerisce la posa in opera a temperature ambientali comprese tra +5°C e +35°C. Per la diluizione usare solo acqua fresca e pulita mantenendo le stesse proporzioni durante tutta l'applicazione.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. **L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.** Il servizio tecnico della Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.