

CASA SANA

Dispersione anticondensa

CARATTERISTICHE

Dispersione per interni caratterizzata da un basso coefficiente di trasmissione termica dovuto alla presenza al suo interno, di speciali microsfere cave di vetro. Il prodotto, che è simile alle normali idropitture traspiranti per aspetto estetico, migliora l'isolamento termico delle pareti, evitando in tal modo la formazione di condensa causata dalla differenza di temperatura tra l'aria e il muro. L'eliminazione della condensa, causa principale della formazione della muffa, comporta il miglioramento del confort abitativo. Prodotto ideale per la protezione di superfici murali fredde e ambienti umidi sottoposti a condensa come cucine, bagni, cantine e lavanderie.

NORME D'IMPIEGO

Il supporto deve essere ben asciutto. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. In presenza di muffe, trattare prima la superficie con prodotti adeguati, ad esempio Contro Muffa Edinthon. Rimuovere tutte le parti non perfettamente ancorate e ripristinare successivamente la superficie. In tutti i casi il fondo deve essere asciutto, sgrassato, pulito e ben fissato. Su superfici da ripitturare o sfarinanti è consigliata una mano di Tiefgrund all'acqua o Uniprimer.

APPLICAZIONE



Dopo la preparazione delle superfici come descritto al punto precedente, applicare Casa Sana a pennello o a rullo. Su superfici pretrattate con Tiefgrund all'acqua applicare una prima mano di Casa Sana diluita al 5-10% con acqua. Applicare successivamente una seconda mano di Casa Sana diluita al 10% con acqua. Attendere almeno 4 ore prima di procedere con la seconda applicazione. Per ottenere un miglior risultato si consiglia l'applicazione di una terza mano.

DATI TECNICI

Peso specifico (Kg/Lt):	1,10 ± 0.05
Temperatura minima filmazione:	+5°
Tempo di essiccazione:	fuori polvere circa 1 ora; per ricopertura almeno 4 ore a 23° C e 65% UR
Diluizione:	con acqua dal 5 al 10%
Resa teorica:	0,300 – 0,400 Kg/m ² di prodotto applicato. L'effettivo consumo è in funzione del supporto
Colore:	bianco opaco

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

CONFEZIONE

5 e 15 Kg

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto a temperature comprese tra i + 5°C e + 35°C, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita. Applicare su fondi omogenei, finiti a civile fine, completare la testata senza soste.

Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i + 5 °C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all' 80%. Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico di Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Indicazioni smaltimento rifiuti

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature. I residui di prodotto devono essere sottoposti a trattamento speciale con il codice di rifiuto 08 01 11 in osservanza all'ordinanza OLTRif. Imballaggi non puliti: I contenitori vuoti possono contenere residui e possono essere pericolosi. Devono essere smaltiti da un appaltatore qualificato o autorizzato con codice di rifiuto 15 01 10 in conformità con l'ordinanza OLTRif.
