

## DIAMANTINE

### Dispersione esterna al silicato di potassio

#### CARATTERISTICHE

Dispersione a base di silicato di potassio, pigmenti inorganici, carbonato di calcio, additivi stabilizzanti e idrofobizzanti. Permette all'intonaco di traspirare in quanto la natura prevalentemente minerale del legante, crea una struttura porosa; gli additivi siliconici presenti idrofobizzano in massa il prodotto ostacolando l'assorbimento dell'acqua meteorica. Le finiture che si ottengono sono di aspetto minerale, simili alle antiche coloriture, con possibili chiaroscuri idonei a ripristinare l'effetto antichizzato dei supporti. Presenta un'adesione eccellente su tutti i tipi di supporto minerale a base di calce idraulica, malta bastarda e cementizi. Non è idoneo per l'applicazione su supporti a base gesso, vecchie pitture e rivestimenti sintetici.

#### NORME D'IMPIEGO

Su superfici nuove, il supporto deve essere ben stagionato, omogeneo, pulito, esente da tracce di disarmante o altre sostanze estranee. L'applicazione su intonaci freschi può causare sbiancamenti o distacchi del prodotto. È consigliata l'applicazione di una mano di Acqua di vetro. Su superfici da ripitturare o superfici sfarinanti assorbenti o degradate è consigliato effettuare un'accurata pulizia per mezzo di spazzolatura, sabbatura o lavaggio con idropulitrice a vapore del fondo eliminando ogni traccia di vecchia pittura o rivestimento, sporco o grasso. Portare la superficie a planarità e successivamente applicare una mano di fondo Acqua di vetro.

#### APPLICAZIONE



Dopo 24 ore dalla stesura del primer applicare a pennello o rullo una prima mano di Diamantine diluita dal 10% al 20% con acqua. Attendere almeno 24 ore prima di procedere alla seconda applicazione diluita nella stessa %. In caso di dispersioni tintate, si consiglia l'utilizzo di un unico lotto di produzione per evitare differenze di colore.

#### DATI TECNICI

<b>Peso specifico (Kg/Lt):</b>	1,50 ± 0,05
<b>Temperatura minima filmazione:</b>	+5°
<b>Estratto secco (% in peso):</b>	52 ± 2
<b>Diluizione:</b>	con acqua dal 10 al 20%
<b>Resa teorica:</b>	0,300 - 0,500 Kg/m <sup>2</sup> di prodotto applicato
<b>Colore:</b>	bianco e tinte da mazzetta Edinthon colorPLUS

#### PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

#### CONFEZIONE

5 e 25 Kg

#### STOCCAGGIO

Conservare il prodotto a temperature comprese tra i + 5°C e + 35°C, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

---

#### Avvertenze

**Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i + 5 °C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all' 80%. Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore.**

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico di Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

---

#### Indicazioni smaltimento rifiuti

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature. I residui di prodotto devono essere sottoposti a trattamento speciale con il codice di rifiuto 08 01 11 in osservanza all'ordinanza OLTRif. Imballaggi non puliti: I contenitori vuoti possono contenere residui e possono essere pericolosi. Devono essere smaltiti da un appaltatore qualificato o autorizzato con codice di rifiuto 15 01 10 in conformità con l'ordinanza OLTRif.

---